
























| Eigenschaft | Norm | | Forte / Forte Graphic |
|--------------------------------|--|---|--|
| | EN 14041 |  | 0300242-DoP-306 / 0300576-DoP-306 |
| Brandverhalten | EN 13501-1 |  | B _{fl} - s1 |
| Rutschhemmung | EN 13893 |  | DS: ≥ 0,30 |
| Begehspannung | EN 1815 |  | < 2 kV |
| Wärmeleitfähigkeit | EN 12524 |  | 0,07 m ² K/W |
| Herstellungsart | EN 1470 | | Grobttiter Nadelvlies |
| Polmaterial | | | 100% PA |
| Rücken | | | 100% Synthetisch(PES) |
| Poleinsatzgewicht | |  | ca. 750 g/ m ² |
| Flächengewicht der Nutzschicht | EN 984 |  | ca. 700 g/ m ² |
| Gesamtdicke | ISO 1765 |  | ca.6,5 mm |
| Gesamtgewicht | ISO 8543 |  | ca. 1.500 g/m ² |
| Brandverhalten | DIN 4102 |  | B1 |
| Beanspruchungsbereich | EN 1470 |  | Klasse 33 |
| Strapazierwert | EN 1470 |  | Extrem robust / Klasse 4 |
| Stuhlrolleneignung | |  | Ja (Typ H) |
| Trittschallverbesserungsmaß | ISO 140-8 |  | ca. 22 dB |
| Schallabsorption | |  | α _w = 0,20 (H) |
| Wärmedurchlasswiderstand | ISO 8302 |  | 0,07 m ² K/W |
| Elektrostatisches Verhalten | ISO 6356 |  | ≤ 2kV |
| Elektrischer Widerstand | ISO 10965 |  | ≤ 10 ⁷ Ohm |
| Lichtechtheit | ISO 105-B02 |  | > 6 |
| Wasserechtheit | ISO 105-E01 | | ≥ 3-4 |
| Reibechtheit nass | ISO 105-X12 | | ≥ 3 |
| Reibechtheit trocken | ISO 105-X12 | | ≥ 3-4 |
| Rollenlänge | |  | ca. 30 lfm |
| Breite | |  | 200 cm |
| Sonderfarben | | | ab 800m ² / ab 2.000 m ² |
| GUT-Nr. | |  | 24835 |
| Fußbodenheizung | |  | geeignet |
| REACH | Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten. | | |

Stand: Juli 2013

